



**Приложение 1 к КП**  
**Технические характеристики полимерного покрытия**

Объект: ЖК "Триумф Палас"

Адрес: г. Москва, Чапаевский пер., д. 3

Вид работ: ремонт полов подвальной части здания

1	Наименование основного покрытия	Ед изм	Элакор-ПЦ Наливной пол Т2
2	Время полного отверждения покрытия (готовность к эксплуатации)	сутки	3
3	Прочность на разрыв (ГОСТ 11262-80)	Мпа	6 МПа
	Прочность при сжатии на 28 день	МПа	55 МПа
	Температура эксплуатации постоянная		от -30 до +80 градусов
4	Сопротивление абразивному износу CS10 (1000 циклов)	мг	нет для ПЦ
5	Твердость по Шору D, (ударопрочность)	у.е.	80-85 ед
6	Прочность основания на сжатие	Мпа	минимум М250
7	Срок службы покрытия (от сильноагрессивных сред до остальных)	лет	10,00
8	Расход грунтовочного слоя	кг/м2	0,50
9	Расход базового слоя - 1 мм	кг/м2	2,00
10	Расход базового слоя - 1 мм	кг/м2	2,00
11	Расход финишного слоя	кг/м2	6,00

ООО "ТэоХим-Строй"



Сафонов И. В.

М.П.

